

Prohlášení o shodě č. 106/2022

Výrobce:
DestroKladno s.r.o., Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice
IČ: 066 65 624, tel.: +420 311 234 820, e-mail: info@destro.cz

Prohlašuje, že dodaný výrobek - nestmelená směs, je ve shodě s

ČSN EN 13285 ed2 Nestmelené směsi - Specifikace
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy
- Část 1: Provádění a kontrola shody

Označení směsi:

1. Název výrobku:	Štěrkodrt' - ŠDA	
2. Frakce kameniva d/D:	0/32	
3. Použité kamenivo:	Výrobek je směsí umělého drobného a hrubého drceného kameniva z vysokopevní vzduchem chlazené strusky podle ČSN EN 13242+A1	
4. Použití výrobku:	Nestmelená směs ŠD je zrnitý materiál s kontrolovanou zrnitostí od dolního síta $d = 0$, který se obvykle používá v podkladních nebo ochranných vrstvách vozovky	
5. Zdroj: Kladno, halda Koněv	6. Skládka: dtto	

Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Předpis	Vlastnost	Deklarace/Kategorie
ČSN 73 6126-1, článek		
3.1., 3.4	Typ směsi	Směs kameniva zrnitosti G_E , všeobecný interval zrnitosti
ČSN EN 13285 ed2, článek		
4.3.2, tabulka 2	Maximální obsah jemných částic	UF ₉
4.3.2, tabulka 3	Minimální obsah jemných částic	LF ₂
4.3.3, tabulka 4	Nadsítné	OC ₈₅
4.3.4.1, tabulka 5	Požadavky na zrnitost	G_E
4.3.4.2, tabulka 7 a 8	Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
4.3.5	Laboratorní srovnávací objemová hmotnost, stanovená modifik. Proctorovou zkouškou podle ČSN EN 13286-2	1560 kg/m ³
4.3.5.	Optimální vlhkost zhutněné směsi	13,3 % hm.
4.3.6	Ostatní požadavky	NPD

Toto prohlášení výrobce zpracoval na základě Protokolu o zkouškách typu výrobku vydaného Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze, s.p., AZL 1018.3, dne 26. 11. 2021

V Sýkořici dne 1. 6. 2022

Radek Karas, výrobní ředitel

**DESTRO**
DestroKladno s.r.o. IČO: 06665624
Sýkořice 216, 270 24 DIČ: CZ06665624
www.destro.cz