


**Prohlášení o vlastnostech č. 01/CPR/2022**  
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011




- Identifikační kód výrobku: **UHK 0/4**
- Druh stavebního výrobku:  
**Umělé kamenivo – drobné drcené kamenivo z vysokopecní vzduchem chlazené strusky frakce 0/4**
- Zamýšlená použití:  
**Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**  
**Kamenivo do betonu**
- Výrobce: **DestroKladno s.r.o. Sýkořice 216, 270 24 Sýkořice , IČ: 066 65 624**
- Zplnomocněný zástupce: -
- Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): **2+**
- Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební v Praze, s.p., oznámený subjekt č. 1020**
- Evropské technické posouzení: **Nebylo vydáno**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se k použití podle)		Harmonizované technické specifikace
	ČSN EN 12620+A1:2008	ČSN EN 13242+A1:2008	
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotn.</b>			<b>ČSN EN 12620+A1:2008</b> <b>ČSN EN 13242+A1:2008</b>
- Frakce kameniva	<b>0/4</b>		
- Zrnitost	G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85	
- Kategorie tolerance pro typickou zrnitost drobného kameniva	NPD	G <sub>T</sub> F10	
- Typická zrnitost drobného kameniva	Síto 4 = 92 % hm. ± 5 %	Síto 4 = 92 % hm. ± 5 %	
	Síto 1 = 40 % hm. ± 20 %	Síto 2 = 55 % hm. ± 10 %	
	Síto 0,250 = 15 % hm. ± 10 %	-	
	Síto 0,063 = 7 % hm. ± 3 %	Síto 0,063 = 7 % hm. ± 3 %	
- Objemová hmotnost prd	2,330 Mg/m <sup>3</sup>		
<b>Čistota</b>			
- Obsah jemných částic	f <sub>10</sub>	f <sub>10</sub>	
- Kvalita jemných částic	SE <sub>4</sub> 70	SE <sub>4</sub> 70	
<b>Složky/Obsah</b>			
- Chloridy	≤ 0,02 % hm.	-	
- Sírany rozpustné v kyselině	AS <sub>1,0</sub>	AS <sub>1,0</sub>	
- Celková síra	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	
- Potenciální přítomnost humusu	Vyhovuje	Vyhovuje	
- Obsah lehkých znečišťujících částic	m <sub>LPC0,1</sub>	-	
<b>Objemová stálost</b>			
- Rozpadavost v autoklávu	1,2	0,5	
- Silikátový rozpad	0,0	0,0	
- Železnatý rozpad	0,0	0,0	
<b>Nasákavost</b>			
- Nasákavost	≤ 8,0 % hm.	WA <sub>24</sub> 8 <sub>Deklarovaná</sub>	
<b>Nebezpečné látky</b>			
- Emise přírodních radionuklidů	Index ≤ 1,0	NPD	
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	NPD	
- Uvolňování polyaromat. uhlovodíků	NPD	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	NPD	
<b>Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci</b>			
- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci	ASTM - NPD	-	
	ČSN - NPD	-	
	D, S = NPD	-	

  
**DESTRO**  
 DestroKladno s.r.o.  
 Sýkořice 216, 270 24  
 www.destro.cz  
 IČO: 06665624  
 DIČ: CZ06665624

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v b. 1. a 2. jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností v b. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v b. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Sýkořici 1. 6. 2022	Jméno: Radek Karas, výrobní ředitel	Podpis: 
-----------------------	-------------------------------------	---