

ZKK

s.r.o.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1046, Husova 675, 508 01 Hořice, tel.: 493 623 478, e-mail: azl@zkk.cz

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK KAMENIVA - KONTROLNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
DRCENÉ KAMENIVO frakce (d/D) 0/4

Zakázka čís. : 1744/17

Provozovna : Kladno - halda Koněv

Surovina : Vzduchem chlazená
vysokopecní struska

Místo odběru : Skládky

Datum odběru : 18.7.2017

Odběr provedl za ZL : O. Novák

Vzorek číslo : 4831/17

Zástupce klienta : M. Barchánek

Zrnitost kameniva	Zkušební metoda	Jedn.	Hodnota propadu	Vyhodnocení pro použití podle:		
				ČSN EN 13242+A1	-	-
Propad síťovými otvory (mm)				Kategorie	-	-
2D	8	% hm.	100,0	G _{F85}	-	-
1,4D	5,6	% hm.	100,0	G _{F85}	-	-
D	4	% hm.	96,0	G _{F85}	-	-
Vlastnost	Zkušební metoda	Jedn.	Hodnota	ČSN EN 13242+A1	-	-
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	5,7	<i>f</i> ₇	-	-
Zkouška methylenovou modří <i>MB_F</i>	ČSN EN 933-9+A1	g/kg	-	-	-	-
Zkouška ekvivalentu písku <i>SE₄</i>	ČSN EN 933-8+A1, příloha A	-	77	<i>SE₄35</i>	-	-
Mez plasticity <i>w_p</i>	ČSN CEN ISO/TS 17892-12	%	-	-	-	-
Mez tekutosti <i>w_L</i>		%	-	-	-	-
Index plasticity <i>I_p</i>		%	-	-	-	-
Potenciální přítomnost humusu	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1	-	Negativní zkouška	Vyhovuje	-	-
Obsah chloridových solí	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 8	% hm.	-	-	-	-
Obsah síranů rozpust. v kys. AS	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 12	% hm.	0,862	<i>AS₁</i>	-	-
Obsah celkové síry S	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 11	% hm.	1,185	<i>S₂</i>	-	-
Obsah vodou rozpust. síranů SS	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 10	% hm.	0,062	<i>SS_{0,2}</i>	-	-
Nasákavost <i>WA₂₄</i>	ČSN EN 1097-6	% hm.	7,6	<i>WA₂₄</i> Deklar. hodnota	-	-
Lehké znečišťující částice <i>m_{LPC}</i>	ČSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2	% hm.	0,0	-	-	-
Objemová hmotnost <i>ρ_{rd}</i>	ČSN EN 1097-6	Mg/m ³	2,414	Deklar. hodnota	-	-
Sypná hmot. volně syp. kam.	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,230	Deklar. hodnota	-	-
Sypná hmot. setřes. kam.	ČSN EN 1097-3, příl. D	Mg/m ³	1,464	Deklar. hodnota	-	-
Mezerovitost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	%	49,1	Deklar. hodnota	-	-
Mezerovitost setřesená	ČSN EN 1097-3, příl. D	%	39,4	Deklar. hodnota	-	-

Hořice dne : 8.9.2017

Schválil : Ing. Miroslav Hörbe ml.
vedoucí zkušební laboratoře

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
 HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
 IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
 Tel.: 493 623 478, 493 620 177